

5. NIKEL / NICKEL

Nikel (Ni) je biely kujný a veľmi tvrdý kov s mernou hmotnosťou 8,9 t/m³ a bodom tavenia 1 455 °C. Väčšina ložísk Ni rúd je spätá s ultramafickými horninami, ako sú peridotit a serpentinit. Rozlišujeme tri základné genetické typy ložísk niklu: magmatogénne (likvačné), zvetrávacie a hydrotermálne ložiská. Sulfidické ložiská Ni tvorí najmä pentlandit a niklonosný pyrotín s častým sprievodom Cu minerálov, ktoré sa získavajú ako vedľajší produkt. Lateritické ložiská sa tvorili zvetrávaním ultramafických hornín (s obsahom Ni max. 0,3 %), najmä pôsobením povrchových vôd v tropických a subtropických oblastiach. Tým dochádza k obohateniu až na 3,5 % Ni. Hlavným zdrojom Ni je prírodná zmes vodnatých silikátov niklu a horčíka – garnierit. Ďalšie koncentrácie Ni sa nachádzajú na morskom dne, najmä v Tichom oceáne, a to vo forme konkrécií a v mangánových kôrach.

Hlavné použitie niklu je pri výrobe ocele (v žiaruvzdornej a antikorošnej oceli je 7 – 12 % Ni), pri ktorej sa v celosvetovom meradle spotrebuje cca 65 % Ni. Ni sa používa aj pri výrobe zliatin pre potreby strojárstva a elektrotechniky, pri galvanickom ponikľovaní, do Ni-Cd batérií atď.

Podiel recyklovaného niklu na jeho celkovej spotrebe sa neustále zvyšuje a podľa údajov UNCTAD dosiahol už 40 %. Snahy o náhradu niklu boli vyvolané najmä jeho cenou a ďalšími ekonomickými vplyvmi. Súčasné a potenciálne náhrady niklu predstavujú hliník, pokovovaná oceľ a plastické hmoty v stavebníctve a doprave, špeciálna bezniklová oceľ v elektrárňach a v petrochémií, titán a plastické hmoty na použitie v korozívnom prostredí a platina, kobalt a meď do katalyzátorov.

5.1. Surovinové zdroje SR / Mineral resources

- Jediným predstaviteľom reziduálnych Ni rúd lateritického typu je ložisko Hodkovce. Akumulácie niklu sú tu viazané na kôru zvetrávania predterciérneho (trias – jura?) serpentinizovaného ultramafického telesa. Ložisko sa nachádza v Moldavskej kotline západne od Košíc a overené je na ploche cca 6 km². Ložisko tvoria šošovkovité telesá rozmerov od 150 do 1 000 m². Nikel v ložiskových polohách kôry zvetrávania je viazaný na ílové minerály zo skupiny montmorillonitu, minerály zo skupiny serpentínu, bastitizované pyroxény a v menšej miere na goethit, limonit a kremité hmoty. Obsah Ni v rúde dosahuje len 0,376 %, obsah sprievodného Co je 0,01 %.

- Reprezentantom sulfidického typu Ni zrudnenia sú historicky známe metamorfno-hydrotermálne žilné zrudnenia pri Dobšinej v zembersko-tereziánskom žilníku. Z týchto žíl sa v rokoch 1850 – 1918 vyťažilo 430 kt Ni-Co rudy. Ruda údajne obsahovala 16 % Ni a 4 % Co. Mineralizáciu tvorí gersdorffit, kobaltín, arzenopyrit, chloantit, nikelin, löllingit, markazit, kremeň a turmalín. Zrudnenie je veľmi nepravidelné, šošovkovité. Novšie prieskumné aktivity nepreukázali ekonomicky významné akumulácie Ni-Co zrudnenia, charakterizujú sa ako ložiskové výskyty.

- Hodkovce deposit situated in the Moldava fold is the only registered Ni-deposit in Slovakia at present. Mineralization of residual laterite type and Ni accumulation is related to weathering crust of serpentinitised ultramafic body. Lens bodies form deposit and nickel occurrence is coupled with clay minerals of montmorillonite group, serpentine group, less goethite, limonite and siliceous substances. Ni content is only about 0.4 %; Co content is 0.01 %.*

- Historically known metamorphic - hydrothermal veins nearby Dobšiná represents sulphide type of Ni mineralization. Deposit was exploited from 1850 to 1918 and 430,000 tonnes of Ni-Co ores were mined out. Reputed ore grade was 16 % of Ni and 4 % of Co. Mineralization is formed by irregular lens and represented by gersdorffite, cobaltite, arsenopyrite, chloantite, nickellite, löllingite, markasite, quartz, tourmaline and others. New exploration activities did not prove economic or potentially economic resources of Ni-Co ores.*

5.2. Evidované ložiská SR / Registered deposits

NIKEL / NICKEL



1. Hodkovce

5.3. Zásoby a ťažba / Reserves and production data

NIKEL / NICKEL

Rok / Year	1999	2000	2001	2002	2003
Počet ložísk spolu / Number of deposits	1	1	1	1	1
– z toho ťažených / exploited	–	–	–	–	–
Zásoby spolu / Reserves total [t Ni]	63 826	63 826	63 826	63 826	63 826
– bilančné / economic (Z-1 + Z-2)	–	–	–	–	–
– bilančné / economic (Z-3)	–	–	–	–	–
– nebilančné / potentially economic	63 826	63 826	63 826	63 826	63 826
Ťažba / Mining output [t Ni]	–	–	–	–	–

5.4. Obchodná štatistika / Trade statistics

V roku 2003 neboli niklové rudy a ich koncentráty predmetom zahraničného obchodu SR. Niklové rudy sa na Slovensku neťažia a spotreba niklu je krytá výlučne dovozom. Predmetom obchodu bol surový nikel (položka HS 7502), kde hodnota dovezenej komodity predstavovala 32,6 mil. Sk.

In 2003, nickel ores and concentrates were not commodities of Slovak foreign trade. Nickel ores are not mined in Slovakia; demand for nickel is covered by imports. Import of crude nickel (HS code 7502) reached value 32.6 million SKK in 2003.

DOVOZ/VÝVOZ – NIKLOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY
IMPORT/EXPORT DATA – NICKEL ORES AND CONCENTRATES

Rok / Year	1999	2000	2001	2002	2003
Dovoz / Import [t] ¹	N	N	–	–	–
Vývoz / Export [t] ¹	–	–	–	–	–

¹ položka colného sadzobníka 2604 / Item 2604 of the Customs Tariff

Colné sadzby / Customs tariff (%):

PHS / HS code	Názov / Item	Všeobecné / Common	Zmluvné / Contractual
2604	Niklové rudy a ich koncentráty <i>Nickel ores and concentrates</i>	Bez cla / Duty-free	Bez cla / Duty-free

5.5. Ťažobné organizácie v SR / Mining companies

V roku 2003 neboli v SR organizácie ťažiacie niklové rudy.

There was no mining company involved in nickel ores mining on the territory of the Slovak Republic in 2003.

5.6. Svetová výroba / World production

Vývoj ťažby niklových rúd je úzko spätý s vývojom produkcie nehrdzavejúcej ocele, kam smeruje 67 % celkovej ročnej spotreby niklu. Jej produkcia v roku 2002 stúpila o 7 %. S tým súvisí zvýšený dopyt po nikle (o viac ako 6 % v porovnaní s minulým rokom). Napriek zvýšenej spotrebe, ktorá sa odrazila vo zvýšenej produkcii rafinovaného niklu, ťažba niklu v roku 2002 mierne klesla (- 2 %) oproti roku 2001.

Nickel mine production development is close connected to production of stainless steel (which has grown by 7 % in 2002), where approximately two-thirds of primary nickel consumption accounts for. World nickel demand improved by more than 6 %, also primary refined nickel production has increased. Nevertheless, world mine production of nickel has fallen slightly by 2 % in 2002.

Zásoby s priemerným obsahom 1 % Ni a väčším predstavujú 130 mil. t kovu.

World reserves of nickel are estimated at 130 million tonnes of metal content.

SVETOVÁ ŤAŽBA – NIKEL WORLD MINE PRODUCTION – NICKEL

Rok / Year	1998	1999	2000	2001	2002
Ťažba / Mining output [kt Ni]	1 117	1 058	1 173 r	1 224 r	1 199

Na ťažbe sa v r. 2002 podieľali najmä tieto štáty (podľa *Mining Annual Review 2003*):

Rusko..... 19,6 %;
Austrália..... 15,7 %;
Kanada..... 15,7 %;
Nová Kaledónia..... 8,3 %;
Indonézia..... 8,0 %.

The major producers in 2002 (according to the Mining Annual Review 2003):

*Russia..... 19.6 %;
Australia..... 15.7 %;
Canada..... 15.7 %;
New Caledonia..... 8.3 %;
Indonesia..... 8.0 %.*

5.7. Ceny na svetovom a domácom trhu / World and domestic market prices

Niklová ruda nie je na svetovom trhu kótovaná, jej ceny sú zmluvné. Na LME je kótovaná cena kovu 99,8 % Ni. Vzhľadom na relatívne nízky objem obchodu (v porovnaní s meďou alebo hliníkom) cena niklu výraznejšie podlieha zmenám na trhu. V roku 2002 cena postupne s výkyvmi rástla z úrovne okolo 5 600 USD/t až na takmer 7500 USD/t (november). Koncom roka sa stále udržiavala nad úrovňou 7 000 USD/t. V roku 2003 bol zaznamenaný rapidný nárast ceny, ktorá v decembri presiahla 14 840 USD/t.

Nickel ore price is not quoted on the world market, prices are contractual. Price of metal (99.8 % Ni) is stated on LME. In 2002 price fluctuated from the level 5,600 USD/t to almost 7,500 USD/t in November. At the end of year it was keeping up over 7,000 USD/t. In 2003, substantial growth of price was recorded, when in December price has exceeded 14,840 USD/t.

Average price of imported non-refined nickel was 427.6 SKK/kg in 2003.

Priemerná cena dovážaného surového niklu v roku 2003 bola 427,6 Sk/kg.