

3. TEHLIARSKÉ SUROVINY / BRICK CLAYS

Pod pojmom **tehliarske suroviny** rozumieme horniny, resp. ich zvetraniny použiteľné na výrobu tehál v prírodnom stave alebo po úprave. Najčastejšie sa na tento účel používajú spraše, sprašové hliny, íly, ílovce, slieňovce a bridlice. Podľa vzniku môžeme tehliarske suroviny rozdeliť na reziduálne (eluviálne hliny) a sedimentárne (spraše, sprašové hliny, íly, ílovce a bridlice). Tehliarska výrobná hmota má dve hlavné zložky: plastickú a ostriacu, ktoré sú zastúpené buď priamo v základnej surovine, alebo sa optimálna zmes získava miešaním rozličných surovín – rozlíšujeme surovinu základnú (prevažujúcu v zložení zmesi) a korekčnú (doplnkovú, upravujúcu vlastnosti zmesi na potrebnú úroveň). Škodlivinami v tehliarskych surovinách sú karbonáty, sadrovec, úlomky hornín, organické látky a pod.

Tehliarske suroviny sa používajú v stavebníctve na výrobu rôznych druhov tehál, krytín, dlaždíc, tehliarskej drviny (antuka) a pod.

Čiastočne sa recykluje stavebná sutina, opakovane možno používať niektoré produkty tehliarskej výroby: tehly, krytiny, tvárnice a pod. Pri výrobe klasických tehliarskych produktov za tehliarske suroviny neexistuje náhrada. Tehly a iné produkty je však možné vyrábať aj z iných prírodných alebo umelých materiálov. Prímesou do pracovných zmesí na výrobu tehliarskych výrobkov môžu byť troska a popol z elektrární, vápno, prachový hliník, umelé kamenivo, odpad z odkalísk a iné.

3.1. Surovinové zdroje SR / Mineral resources

Na Slovensku sú ložiská tehliarskych surovín zastúpené najmä v kvartérnych formáciách, vyskytujú sa vo výplniach neogénnych panví, v centrálno-karpatskom paleogéne a vo flyšovom pásme.


- Tehliarske suroviny kvartérnych ložísk sú tvorené prevažne sprašami a sprašovými hlinami a vo väčšine prípadov majú veľmi dobré technologické parametre (Boleráz, Gbelce a i.). Kvalitné bezuhlíčanové sprašové hliny s obsahom ílových minerálov okolo 35 % sa nachádzajú na ložisku Trenčianska Turná a sú vhodné na výrobu náročných tenkostenných výrobkov.
- Vo Viedenskej panve sa pre tehliarsku výrobu ťažia vápnité, slabo piesčité morské íly vrchného bádenu. V Podunajskej nížine (Pezinok, Zlaté Moravce) sa využívajú najmä panónske vápnité polyminerálne íly s premenlivým obsahom piesčitej frakcie. Vysoko kvalitnou surovinou s priaznivým minerálnym zložením (kaolinit s prímesou illitu) sú sladkovodné íly poltárskej formácie (pont) v Lučenskej kotline (Poltár – Dráhy, Zelené). V Turčianskej kotline sa v súčasnosti ťaží ložisko Martin.
- V centrálno-karpatskom paleogéne sú vhodnou tehliarskou surovinou eocénne slienité bridlice illitového typu s prímesou kaolinitu (Ružomberok, Liptovská Ondrášová).
- Paleogénne ílovce magurskej jednotky flyšového pásma predstavujú menej kvalitnú surovinu, ktorá sa v súčasnosti nevyužíva.

Brick clay deposits occur in the Quaternary formations, Neogene basins and Paleogene formations of the Inner Carpathians and the flysh belt.

- *Quaternary deposits are formed predominantly by loesses and loams of suitable technological properties (deposits Boleráz, Gbelce, Trenčianska Turná a. o.).*
- *Neogene deposits situated in the Vienna basin and Danube basin (Pezinok and Zlaté Moravce deposits) are composed of calcareous and sand marine clays. Suitable brick clays occur also in the Poltár formation of the Lučenec fold (Poltár – Dráhy and Zelené deposits). Brick material is composed mostly of kaolinite and illite.*
- *Eocene marl schists with kaolinite admixture are used as brick material on deposits Ružomberok and Liptovská Ondrášová.*
- *Paleogene claystones of the flysh belt (Humenné deposit) represents brick material of the minor importance, used only occasionally in regions where suitable materials are not available.*

3.2. Evidované ložiská SR / Registered deposits

TEHLIARSKÉ SUROVINY / BRICK CLAYS



- | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Zlaté Moravce II | 12. Čemerné | 23. Pezinok | 34. Hajnáčka |
| 2. Tuchyňa - Pruské | 13. Tisinec | 24. Breznička – Červeň | 35. Ružomberok |
| 3. Spišská Belá | 14. Zvolen | 25. Poltár – Dráhy | 36. Borský Jur – V časť |
| 4. Jasov | 15. Devínska Nová Ves | 26. Zelené | 37. Borský Jur – Z časť |
| 5. Spišské Podhradie | 16. Ilava | 27. Drienov | 38. Smižany – Sp.N.Ves |
| 6. Myjava | 17. Liptovská Ondrašová | 28. Močarmany | 39. Preselany |
| 7. Semerovo | 18. Lučenec II – Fabianka | 29. Močarmany I | 40. Lastovce |
| 8. Machulince | 19. Vidiná – Halier | 30. Nitrianske Pravno | 41. Trenčianska Turná |
| 9. Bystré | 20. Martin | 31. Prievidza | 42. Boleráz |
| 10. Sabinov | 21. Turčianska Štiavnička | 32. Behynce | |
| 11. Gbely | 22. Mojzesovo | 33. Mokrú Lúka – Revúca | |


3.3. Zásoby a ťažba / Reserves and production data

TEHLIARSKÉ SUROVINY / BRICK CLAYS

Rok / Year	2000	2001	2002	2003	2004
Počet ložísk spolu / Number of deposits	74	75	46	43	42
– z toho ťažených / exploited	16	12	12	13	12
Zásoby spolu / Reserves total [tis. m³/ '000 m³]	260 192	261 179	146 220	138 712	112 705
– bilančné / economic (Z-1 + Z-2)	158 485	158 579	92 135	87 131	86 963
– bilančné / economic (Z-3)	78 633	78 161	37 243	36 104	25 742
– nebilančné / potentially economic	23 074	24 439	16 842	15 477	15 477
Ťažba / Mining output [tis. m³/ '000 m³]	500	308	413	477	621

Pozn.: 1 tis. m³ = 1,78 ktNote: Conversion to tons: 1 thousand m³ = 1.78 kt

ŤAŽBA TEHLIARSKYCH SUROVÍN / BRICK CLAYS MINING 1994 - 2004



3.4. Obchodná štatistika / Trade statistics

Tehliarske suroviny nie sú predmetom zahraničného obchodu SR, spotreba je krytá domácou ťažbou.

Colné sadzby:

Tehliarske suroviny sa v colnom sadzobníku neuvádzajú. Dovozy a vývoz častí tehliarskych surovín (ilov) sa môže vykazovať v položke colného sadzobníka 2508 40 – ostatné íly.

Brick clays are not object of Slovak foreign trade and demand is wholly satisfied by domestic production.

Customs tariff:

Brick clays are not stated in the Customs Tariff. Some import and export of brick clays can be accounted under the item 2508 40 (other clays).

3.5. Ťažobné organizácie v SR / Mining companies

IPEL'SKÉ TEHELNE, a. s., Lučenec;
JAŠIM, spol. s r. o., Drienovská Nová Ves;
PEZINSKÉ TEHELNE - Paneláreň, a. s., Pezinok;
SPIŠSKÁ TEHELŇA, spol. s r. o., Spišská Nová Ves;
SETA TEHELNE, a. s., Žilina;

TEHELŇA Gbely, spol. s r. o., Gbely;
TEHELŇA MARTIN, a. s., Martin;
TEHELŇA Preseľany, spol. s r. o., Preseľany;
WIENERBERGER SLOVENSKÉ TEHELNE, spol. s r. o., Zlaté Moravce.

3.6. Svetová výroba / World production

Ťažba tehliarskych surovín sa celosvetovo nesleduje. Ložiská tehliarskych surovín sa nachádzajú prakticky všade na svete, celkové zásoby sa celosvetovo nesumariujú.

World production of brick clays is not monitored worldwide. World reserves of brick clays are not registered.

3.7. Ceny na svetovom a domácom trhu / World and domestic market prices

Tehliarske suroviny nie sú predmetom svetového obchodu.

Brick clays are not object of the world market.